



Okoume triplex b/bb ext. d&d

Okoume triplex bestaat uit door-en-door okoume fineren.
Dankzij de uniforme structuur heeft het hout een glad oppervlak.
De housoort okoume groeit alleen in Midden Afrika voornamelijk Gabon en in mindere mate Kongo, Kameroen en Equatoriaal-Guinee.
Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen. De fineren zijn kruislings verlijmd en gelijkmatig opgebouwd.

Kwaliteit B/BB

B - (voorzijde) licht kleur verschil en kleine kwastjes zijn toegestaan meestal ongevoegde dekfineren.

BB - (achterzijde) kleurverschil , meerdere voegen , kleine gaps en overlaps zijn toegestaan.

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Diktes

4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25 / 30 / 35 / 40 mm

Afmetingen

2500 x 1220 mm

3100 x 1530 mm

2150 x 950/1000 (alleen in 40mm)

2350 x 950 mm (alleen in 40mm)

Gewicht

Ca 450 / 500 kg/m³

Doorbrandtijd

18mm 14.29 min.

Certificering

CE 2+

KOMO

Toepassing

Okoume triplex is met alle gereedschappen uitstekend te bewerken.

Het heeft een zeer glad oppervlak en bij gebruik van scherp gereedschap splinter het niet of nauwelijks ! Zagen,boren, frezen, schuren en lijmen leveren geen problemen op evenmin als schroeven en spijkieren. De afwerking , zoals schilderen en beitsen, verloopt uitstekend en vraagt geen speciale voorzorgsmaatregelen.

Waar men altijd op moet letten , is de RANDAFWERKING !

Nom. dikte (mm)	4	6	8	10	12	15	18	22	25	30	40
Aantal lagen	3	3	5	5	7	7	9	9	11	13	17
Minimaal in mm	3,48	5,42	7,36	9,30	11,24	14,15	17,06	20,94	23,85	28,70	38,40
Maximaal in mm	4,32	6,38	8,44	10,50	12,56	15,65	18,74	22,86	25,95	31,10	41,40